

## Описание

Специальная ПВХ-пленка с полимерными пластификаторами для декораций на стекле. Пониженный уровень блеска поверхности пленки позволяет избежать нежелательных отражений.

## Подложка

Силиконовый картон с односторонним покрытием, 137 г/м<sup>2</sup>, обеспечивает беспроблемное удаление сетки.

## Клей

Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание.

## Применение

Данная пленка разработана для стеклянных поверхностей, на которых должно быть обеспечено нанесение печатных оттисков на травленном или подвергнутом пескоструйной обработке стекле. В частности, может использоваться для декоративного оформления витрин, перегородок и стеклянных дверей. Предназначена для обработки на режущих плоттерных установках. Рекомендуется влажное наклеивание.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (без защитной бумаги и клея)	0,070 мм
<b>Формоустойчивость</b> (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0.1 мм
<b>Термоустойчивость***</b>	При наклеивании на алюминий, от -40°C до +90°C, без изменений
<b>Устойчивость к чистящим средствам</b>	При наклеивании на акриловое стекло, через 8 часов пребывания в промывном щелоке (0,5% бытовое чистящее средство) при комнатной температуре и при 65°C, без изменений
<b>Пожароустойчивость</b> (DIN 75200)	При наклеивании на сталь обладает свойством самозатухания
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, через 24 часа)	18 Н/25мм стекло 16 Н/25мм акриловое стекло
<b>Разрывная прочность</b> (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 20 МПа В поперечном направлении: мин. 20 МПа
<b>Удлинение при разрыве</b> (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 130 % В поперечном направлении: мин. 130 %
<b>Срок хранения**</b>	2 года
<b>Температура склеивания</b>	> +8°C
<b>Срок службы при надлежащей обработке</b> При вертикальном внешнем атмосферном воздействии (обычный среднеевропейский климат)	7 лет

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* обычный среднеевропейский климат

## Замечание

Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

### **ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Все продукты серий ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORACAL® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORACAL® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORACAL® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.